Technical Data

SINGTEC GERO GL-1 140

DẦU HỘP SỐ/DẦU CẦU

MÔ TẢ

SINGTEC GERO GL-1 140 được pha chế từ dầu gốc cao cấp, sử dụng bôi trơn các bánh răng trụ, nón và trục vít, hộp số - cầu xe. Dầu đáp ứng tính năng sử dụng API GL-1, cấp độ nhớt SAE 140.

LỢI ÍCH

- Chống mài mòn và chống ăn mòn.
- Chống rỉ, kháng bọt cực tốt.

ỨNG DỤNG

- **SINGTEC GERO GL-1 140** sử dụng cho các bánh răng hoạt động ở điều kiện tải nhẹ, tốc độ trung bình và nhiệt độ làm việc không cao (< 60°C). **SINGTEC GERO GL-1 140** không khuyến nghị sử dụng cho các bánh răng hypoid.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	SAE 140
SAE J306	--	140
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	18.5-23.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	> 95
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D92	> 240
Điểm rót chảy, °C	ASTM D97	≤ -6
Hàm lượng nước	ASTM D95	≤ 0.05
Màu sắc	ASTM D1500	Max 3.5
Độ tạo bọt (Seq II) @93.5°C, ml/ml	ASTM D892	≤ 50/0
Ăn mòn đồng (3h, 100°C)	ASTM D130	Nhóm 1
Thử gỉ, Quy trình B	ASTM D665	Pass
Ngoại quan	Visual	Sáng & rõ

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Phuy 200 lít, Can/Xô 18 lít, IBC 1000 lít.

LƯU TRỮ

- Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 45°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

Technical Data

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **SINGTEC GERO GL-1 140** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm để biết thêm chi tiết.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật hoặc đại diện bán hàng **SINGTEC** đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này.