

SP CHAIN CTH-260

DẦU XÍCH TẢI TỔNG HỢP CHỊU NHIỆT CAO

MÔ TẢ

SP CHAIN CTH-260 là dầu bôi trơn tổng hợp kết hợp với hệ phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn và chống ăn mòn. Sản phẩm đảm bảo khả năng bôi trơn ổn định trong môi trường nhiệt độ và tải trọng cao, hạn chế hình thành cặn như vecni, muội than và cốc.

TIÊU CHUẨN

-

ỨNG DỤNG

SP CHAIN CTH-260 được khuyên dùng cho:

- ✓ Máy định hình vải (xích con lăn, xích có ổ bi, xích trượt)
- ✓ Trong ngành sản xuất găng tay PVC (xích và ổ trục ghế màng tay)
- ✓ Ngành sản xuất da và thiết bị gia dụng

Nhiệt độ vận hành >180°C, mức tiêu thụ dầu xích trong máy định hình 1.5 ÷ 2.0 ml/mỗi xích.

LỢI ÍCH

- Hiệu suất bôi trơn và chống mài mòn tốt
- Không tích tụ vecni, tạo cốc cực thấp giúp xích luôn sạch sẽ trong thời gian dài, ngăn ngừa sự tích tụ cốc tại các điểm nối
- Trong điều kiện nhiệt độ cao dầu có độ bay hơi cực thấp, giúp giảm khói trong xưởng và tiết kiệm dầu.
- Tương thích tốt với kim loại màu
- Khả năng lan tỏa và thấm ướt tốt ngay cả trong các bộ truyền xích có chốt nhựa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @40°C	ASTM D445	cSt	280 ÷ 330
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	cSt	Report
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	≥ 260
Điểm đông	ASTM D97	°C	≤ -12
Ngoại quan	Visual	--	Sáng & rõ

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

18L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

▪Sức khỏe và an toàn

SP CHAIN CTH-260 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụngđúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

▪Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 45°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG

▪Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: 1900 0104