

AP SPINDO 32

DẦU TRỤC QUAY

MÔ TẢ

AP SPINDO 32 là loại dầu trục quay cao cấp với độ nhớt thấp, được sản xuất từ nguồn dầu khoáng tinh chế cao kết hợp với phụ gia chống rỉ, chống mài mòn và chống oxy hóa. Dầu có màu sáng sẽ giảm thiểu sự nhuộm màu cho sản phẩm.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- Bôi trơn tuyệt vời ở điều kiện làm việc với tốc độ cao
- Độ ổn định oxy hóa cao
- Cung cấp sự bảo vệ chống rỉ và ăn mòn
- Chống tạo bọt, chống mài mòn tốt
- Tăng tuổi thọ trục quay

ỨNG DỤNG

AP SPINDO 32 được khuyến dùng cho trục quay của máy dệt tốc độ cao, máy mài, CNC và các máy khác yêu cầu dầu bôi trơn có độ nhớt thấp, có khả năng chống oxy hóa và chống rỉ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	AP SPINDO 32
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	29-35
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 200
Điểm đông, °C	ASTM D95	Max -15
Độ tạo bọt seq II ở 93.5 °C	ASTM D892	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V/m	ASTM D95	Max 0.05
Khả năng tách nước @54°C, Phút	ASTM D1401	Max 30

* Bảng thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Phuy 200 lít, Xô 18 lít, IBC 1000 lít, xe bồn.

LƯU TRỮ

- Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **AP SPINDO 32** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website <http://www.apsaigonpetro.com>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>
- Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: **1900 0104**