

SP BLANKING AL 744

DẦU DẬP VUỐT NHÔM

MÔ TẢ

SP BLANKING AL 744 là dầu dập vuốt nhôm và các kim loại màu được pha trộn từ các hydrocacbon phân tử lượng cao kết hợp với hệ phụ gia bôi trơn tiên tiến. **SP BLANKING AL 744** là sản phẩm hoàn hảo cho quá trình dập vuốt nhôm và các kim loại màu đảm bảo bề mặt gia công sắc sảo, không bị rách, không bị xước, không bị co rút ở góc sản phẩm.

LỢI ÍCH

- ✓ Bề mặt gia công đẹp
- ✓ Chống phai màu khuôn, bảo vệ kim loại dập không bị mài mòn
- ✓ Bôi trơn tốt và phân tán tuyệt vời
- ✓ Làm việc dưới điều kiện cực áp lớn
- ✓ Mùi nhẹ, không chứa Clo.
- ✓ Tăng tuổi thọ sử dụng của thiết bị dập

ỨNG DỤNG

SP BLANKING AL 744 thích hợp cho máy dập tự động và dập thông thường, phù hợp cho dập vuốt nhôm và hợp kim nhôm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	SP Blanking AL 744
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	1.5-3.0
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D92	Min 80
Điểm rót chảy, °C	ASTM D97	Max -21
Ăn mòn đồng (100°C,3h)	ASTM D130	1a
Màu sắc	ASTM D1500	Trong suốt
Ngoại quan	Visual	Sáng & rõ

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Phuy 200 lít, Xô 18 lít, IBC 1000 lít, xe bồn.



LƯU TRỮ

- Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 45°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **SP BLANKING AL 744** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.
- Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website <http://www.apsaigonpetro.com>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>
Hotline: 1900 0104

Technical Data