

SP RPO S60

DẦU HÓA DẸO CAO SU

MÔ TẢ

SP RPO S60 là dầu hóa dẻo cao su cao cấp được sử dụng trong quá trình xử lý và kéo dẫn các loại cao su tổng hợp như EPDM, IIR...

LỢI ÍCH

- ✓ Cải thiện cơ tính cao su trong suốt quá trình trộn, cán, đùn.
- ✓ Giảm độ nhớt của hỗn hợp cao su.
- ✓ Tăng cường cơ lý tính sản phẩm cao su.
- ✓ Giảm chi phí.
- ✓ Cải thiện tính chất nhiệt độ thấp.

ỨNG DỤNG

SP RPO S60 được khuyến nghị sử dụng trong quá trình xử lý và kéo dẫn cao su tổng hợp (EPDM, IIR...) với nhiều ứng dụng khác nhau.

SP RPO S60 là dầu hóa dẻo cao su cao cấp với tính chất nhiệt độ thấp tốt, độ ổn định màu tuyệt vời.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Chỉ tiêu | Phương pháp | SP RPO S60 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Độ nhớt động học @ 40°C | ASTM D445 | 350-380 |
| Màu sắc | ASTM D1500 | Max L2.5 |
| Điểm chớp cháy, °C | ASTM D92 | Min 280 |
| Điểm rót chảy, °C | ASTM D97 | Max -9 |
| Chỉ số khúc xạ ở 20°C | ASTM D1218 | 1.47-1.50 |
| Tổng vật chất bay hơi @2h/160°C | ASTM D1664 | Max 0.4 |
| Khối lượng riêng ở 15°C | ASTM D4052 | 0.891-0.905 |
| Ca (%) | ASTM D1240 | 1-4 |
| Cn (%) | ASTM D1240 | 25-30 |
| Cp (%) | ASTM D1240 | 66-74 |
| Aniline Point | ASTM D611 | 120-128 |

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.



ĐÓNG GÓI

Phuy 200 lít, Xô 18 lít, IBC 1000 lít, xe bồn.

LƯU TRỮ

- Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 50°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ. Không bảo quản sản phẩm ở điều kiện giá lạnh.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **SP RPO S60** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.
- Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo *Bảng an toàn vật liệu MSDS*) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website <http://www.apsaigonpetro.com>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>
Hotline: 1900 0104