



SP AIRCOL S3 150

ISO 150 DIN 51506 VDL

DẦU MÁY NÉN KHÍ TỔNG HỢP CAO CẤP

MÔ TẢ

SP AIRCOL S3 150 là dầu máy nén khí tổng hợp cao cấp, được đặc chế sử dụng cho nhiều loại máy nén khí khác nhau, hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

SP AIRCOL S3 150 được pha chế từ dầu gốc tổng hợp cùng hệ phụ gia tính năng tiên tiến đảm bảo bôi trơn hiệu quả và kéo dài thời gian thay dầu.

ỨNG DỤNG

SP AIRCOL S3 150 được khuyến dùng cho các máy nén khí piston với nhiệt độ khí ra lên đến 200°C, giúp đem lại sự bảo vệ hiệu quả các bề mặt kim loại bên trong máy khỏi ăn mòn, hạn chế tối đa sự phân hủy nhiệt và hình thành cặn rắn.



TIÊU CHUẨN

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-DAJ

LỢI ÍCH

Khả năng làm việc vượt trội ở mọi điều kiện khắc nghiệt kể cả với nhiệt độ cao, nhiệt độ khí ra đạt tới 220°C.

Dầu tương thích với hầu hết vật liệu niêm kín.

Chu kỳ thay dầu lên đến 2000 giờ.

Khả năng bay hơi cực thấp ngăn chặn sự tiêu hao dầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
ISO VG	--	--	150
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	cSt	140 - 160
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	≥ 120
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	≥ 260
Điểm đông	ASTM D97	°C	≤ -15
Độ tạo bọt	ASTM D892	ml/ml	≤ 30/0
Ăn mòn tấm đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	--	Loại 1
Trị số acid	ASTM D664	mgKOH/g	≤ 0.14
Thử gỉ	ASTM 665A	--	Pass

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

18L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG**• Sức khỏe và an toàn**

SP AIRCOL S3 150 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 50°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG**• Tham vấn kỹ thuật**

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)