



SP WAYLUBE 68

DẦU RÃNH TRƯỢT


MÔ TẢ

SP WAYLUBE 68 là dầu rãnh trượt cao cấp được sản xuất từ dầu gốc và phụ gia chọn lọc đạt các tính năng chống nhỏ giọt, trơn trượt, chống mài mòn, chống gỉ và khắc phục ma sát chuyển động cho dầu bôi trơn bàn máy và rãnh trượt. Dầu có khả năng lọc và chống ép bề mặt khe khi máy không hoạt động.

ỨNG DỤNG

SP WAYLUBE 68 được khuyên dùng cho:

- ✓ Máy công cụ, hệ thống thủy lực, rãnh trượt của công cụ.
- ✓ ISO 150 & 220 thường được dùng trong các động cơ lớn, yêu cầu tính chính xác tuyệt đối và áp suất cao.



TIÊU CHUẨN

- Cincinnati Machine P-47
- ISO 19378
- ISO 6743-13 GA and GB
- DIN 51502 CGLP
- ISO 6743-4 HM
- ISO 6743-6 CKC
- DIN 51524 HLP
- FZG (A/8.3/90) 12

LỢI ÍCH

- **Loại trừ sự kết dính trong rãnh trượt và bàn máy**

Hệ phụ gia chuyên dụng duy trì tính năng chống tiếp xúc bề mặt hoàn hảo.

- **Bảo đảm tính chính xác và bề mặt cho các bộ phận**

Kết hợp dầu gốc hảo hạng và phụ gia chọn lọc, SP WAYLUBE 68 giúp duy trì độ chính xác và ổn định cho thiết bị khi vận hành.

- **Duy trì khả năng làm việc tuyệt vời cho các hệ thống thủy lực**

Sản phẩm phù hợp cho các hệ thống thủy lực thông thường trong công nghiệp, giúp giảm chi phí tồn kho.

- **Hiệu quả chống mài mòn và chống oxy hóa cao**

Hệ phụ gia chuyên dụng thế hệ mới tăng cường tính năng chống mài mòn và chống oxy hóa cao.

- **Khả năng chịu tải nặng và chịu áp suất cao.**

SP WAYLUBE đáp ứng đầy đủ các yêu cầu điều kiện hoạt động với dãy độ nhớt rộng trong khoảng ISO 32 – 220.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
ISO VG	ISO 3448	--	68
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	cSt	68
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	110
Nhiệt độ đông đặc	ASTM D97	°C	-27
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	240
Khối lượng riêng @15°C	ASTM D4052	Kg/l	0.86
Thử gỉ, nước biển	ASTM D665B	--	Đạt
Ăn mòn đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	--	1b
Ngoại quan	Visual	--	Sáng và rõ

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI



18L 200L 1000L Theo yêu cầu

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn để kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

Khi có yêu cầu trộn lẫn với dầu khác loại, vui lòng liên hệ đội kỹ thuật APSP để kiểm tra tính tương thích của dầu.

THÔNG TIN BỔ SUNG

▪ Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

▪ Sức khỏe và an toàn

SP WAYLUBE 68 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

▪ Bảo vệ môi trường

Tập trung nước làm mát đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).