

SP ANTI-RUST PLUS 707

DẦU CHỐNG GỈ CÔNG NGHIỆP

MÔ TẢ

SP ANTI-RUST PLUS 707 là dầu chống rỉ cao cấp với đặc tính đẩy nước và khử nhũ tuyệt vời. Với công nghệ phụ gia chống gỉ *APR ver 7.0* tiên tiến, SP ANTI-RUST PLUS 707 là lựa chọn hàng đầu cho chống gỉ công nghiệp.

LỢI ÍCH

- ✓ Đặc tính đẩy nước và khử nhũ tuyệt vời.
- ✓ Tạo màng film bền bỉ bảo vệ chi tiết.
- ✓ Chống rỉ tuyệt hảo kể cả trong môi trường ẩm ướt.
- ✓ Tương thích với nhiều loại sơn hay lớp phủ bề mặt.
- ✓ Thích hợp với thời tiết lạnh do có điểm đông thấp và độ ổn định cao.
- ✓ Dễ dàng tẩy sạch bằng các quy trình tẩy rửa thông thường.

ỨNG DỤNG

SP ANTI-RUST PLUS 707 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, phù hợp với hầu hết các công dụng dùng dầu, kể cả dùng để bảo vệ bên trong của máy. Đặc biệt thích hợp để bảo vệ và chống ố màu các bộ phận kim loại, các chi tiết cơ khí, thép tấm, thép ống, các loại thép gia công trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

SP ANTI -RUST PLUS 707 bảo vệ tốt nhất cho sản phẩm gia công trước khi bao gói trong điều kiện bảo quản trong nhà.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- SP ANTI-RUST PLUS 707 là dầu chống rỉ không phải chất tẩy rỉ, cần xử lý bề mặt sạch để có kết quả bảo vệ tốt nhất.
- Không được dùng dầu để bảo vệ các chi tiết phi kim loại.
- Dầu có thể sử dụng theo cách phun, nhúng hoặc quét.
- Khi xử lý bằng phương pháp phun cần có hệ thống thông gió thích hợp.
- Tỷ lệ bao phủ bề mặt khi nhúng thường từ 20m²/lít.
- Không cần phải tẩy rửa màng dầu này trừ khi phải sơn hay mạ chi tiết.
- Sản phẩm dùng bảo vệ chi tiết tuyệt hảo ở điều kiện trong nhà và tốt hơn nếu được bao gói.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	SP ANTI-RUST PLUS 707
Ngoại quan	Visual	Màu hổ phách
Màng film, microns	-	0.25 - 1.0
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D93	Min 75
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -9
Kiểm tra phun muối	ASTM B117	36 giờ
Kiểm tra độ ẩm	ASTM D1748	Min 360 giờ
Bảo vệ trong nhà, max	-	02 tháng
Bảo vệ trong nhà có bao gói, max	-	03 - 04 tháng

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất. Giai đoạn chống ăn mòn có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào môi trường làm việc, các bộ phận bề mặt, tình trạng sản phẩm, kho chứa và thời tiết.

ĐÓNG GÓI

Phuy 200 lít, Xô 18 lít, IBC 1000 lít, xe bồn.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản thùng phuy dầu trong nhà có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 35°C.
- Cần lưu ý cẩn thận khi xử lý chất chống rỉ loại bay hơi dung môi do dung môi là chất dễ cháy. Khi xử lý bằng phương pháp phun cần có hệ thống thông gió thích hợp. Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy, các nguồn nhiệt.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **SP ANTI-RUST PLUS 707** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website

<http://www.apsaigonpetro.com>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ www.apsaigonpetro.com
- Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)